Rostskyddgrund

Jan 2015

Produktbeskrivning
Rostskyddgrund är en snabbtorkande kromatfri rostskyddsgrundfärg baserad på uretanmodifierad alkyd med passiverande pigment. Rostskyddgrund är avsedd för stålkonstruktioner inom- och utomhus, och kan användas även på rostskadade förzinkade ytor. Kan övermålas med de flesta färgtyper. Vid övermålning med färger som innehåller starkare lösningsmedel kan en längre torktid än som angivits krävas. Gör en provstrykning före övermålning påbörjas.

Behandling

Underlaget skall vara rent från smuts, fett och andra föroreningar. Skrapa och borsta till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blästring till Sa 2,5. Applicera 1-2 skikt till minst 40 µm beroende på vilken miljöklass enligt rostskyddsnorm BSK -08. För utomhus C2 och C3 krävs minst 80µm torrt skikt. Färdigmåla med lämplig täckfärg från Sadolin. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Uretanalkyd
Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: 8 m2/liter
Förpackning: 0,5,1, 2,5 liter
Baser: Röd
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i)500g/l Innehåller Max 450g/l

Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009