



Fasadfärg Extra

Jan 2015

Produktbeskrivning

Fasadfärg Extra är en vattenburen helmatt fasadfärg avsedd för utvändigt målning på puts, betong, lättbetong. Tack vare nanoteknologin håller sig din fasad självrengörande vilket innebär att regn tar med sig smuts och påväxt från ytan. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs fast och väl bundet samt åldrats minst 1 år.



Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Målning

1. Sugande och kritande ytor bör efter avborstning grundas med Sadolin Fasadgrund
2. Målas 2 ggr med Fasadfärg Extra.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Silicamodifierad Akrylasampolymer
Torktid 23°C 50% RF: 3 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 4-6m²/l
Förpackning: 2,5 och 10 liter
Baser: BW, BM, BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/c): 40/1 Innehåller Max 15g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.