



Putsfasadfärg

Jan 2015



Produktbeskrivning

Putsfasadfärgen är en vattenburen helmatt karbonatiseringshämmande fasadfärg avsedd som utvändigt skydd på betong, lättbetong, puts och fibercementskivor. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs fast och väl bundet samt åldrats minst 1 år.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Målning

1. Sugande och kritande ytor bör efter avborstning grundas med Sadolin Fasadgrund
2. Färdigmåla 2ggr med Putsfasadfärgen.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.



Teknisk data

Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Akrylsampolymer
Torktid 23°C 50% RF: 1 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 4-6m²/l
Förpackning: 1, 5 och 10 liter
Baser: BW, BM, BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/c): 40/1 Innehåller Max 12g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.