



Snickerifärg V Super 40

Mars 2020

Produktbeskrivning

Snickerifärg V Super 40 är en unik vattenburen halvblank polyuretanförstärkt kvalitetsfärg med extremt bra utflytning. Färgen är avsedd för målning inomhus på köksskåp, dörrar, karmar, socklar, lister samt rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus.

Snickerifärg V Super 40s mycket låga tendens till klubb gör den även mycket lämplig för målning inuti ex köksskåp.

Snickerifärg V Super 40 ger en vältäckande yta med mycket goda färgfilmstekniska egenskaper, vilket gör ytan tvättålig och tålig mot mekanisk påfrestingar samt att färgfilmen inte gulnar med åldern.

Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack V 2 gånger.

Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund V.

Efter grundning spacklas ytan vid behov med Sadolin Snickeri Spackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl.

Färdigstryk 2 gånger med Snickerifärg V Super 40.

Tidigare målade snickerier tvättas med Målartvätt och mattslipas. Erforderlig spackling görs med Sadolin Snickeri Spackel. Grundning utföres med Sadolin Snickerigrund V. Färdigstryk 2 gånger med Snickerifärg V Super 40. Grundstrykning respektive mellanstrykning med Sadolin Snickerigrund skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Snickerifärg V Super 40 för att bästa resultat skall erhållas.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akryllatex/Poyuretan

Glans: Halvblank 40

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 6 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 10 m²/lit

Förpackning: 1 och 2,5 liter

Baser: BW, BM, BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d)130g/l Innehåller Max 99g/l

Denna deklaration gäller vid kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.