



# Spackel Fin

Mars 2019



## Produktbeskrivning

Sadolin Spackel Fin är ett högfyllande lättspackel av hög kvalitet som ger en fin och slät yta åt dina väggar. Sadolin Spackel Fin används för i-, skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong, lättbetong och skivmaterial inomhus. Spackel Fin är även lämplig för iläggning av skarvremsa.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 4 mm.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Sadolin Spackel Fin är avsett för handspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Sampolymerlatex

**Kornstorlek:** Max 0,10 mm

**Densitet:** 1,0

**Torktid 23°C 50% RF:** 4 tim beroende på skiktjocklek

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Spackel

**Förpackning:** 2,5 liter och 10 liter

**Slipbarhet:** Lättslipat

**Kulör:** Vit

**Förvaras:** Frostfritt

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.