



Spackel Medium

November 2019



Produktbeskrivning

Sadolin Spackel Medium är ett högfyllande allround lättspackel av hög kvalitet som ger en fin slät yta åt dina väggar. Sadolin Spackel Medium används för i-, skarv- och bredspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial, samt för spackling på tapetskarvar och målade ytor inomhus i torra utrymmen. Lämplig även för iläggning av skarvremsa.



För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 5 mm.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Sadolin Spackel Medium är avsett för handspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,16 mm

Densitet: 1,3

Torktid 23°C 50% RF: 4 tim beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackel

Förpackning: 235 gram, 2,5 och 10 liter

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Gråtonat

Förvaras: Frostfritt

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org 5824



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.