



Spärrgrund V

Mars 2015

Produktbeskrivning

Spärrgrund V är en vattenburen spärrande grundfärg för trä. Produkten används inomhus på obehandlat eller tidigare behandlat trä för att minska risken för missfärgningar/genomblödningar från kvistar, gulnat trä m.m. Spärrgrund V kan övermålas med valfri Sadolin Snickerifärg.

Behandling

Nytt trä ska vara rent och torrt. Äldre obehandlat trä samt tidigare lackad/målad yta ska tvättas med målartvätt, sköljas väl och torka. Blanka ytor ska mattslipas.

Spärrgrund V ska appliceras i 1-2 skikt beroende på risken för genomslag. Applicera alltid två skikt över kvistar på obehandlat trä samma om underlaget är kraftigt missfärgat. I de fall underlaget är kraftigt missfärgat, kan det första skiktet med Spärrgrund V missfärgas, detta fixeras dock när färgfilmen torkar så risk för ytterligare genomblödning är liten när man målar ytan andra gången.

Spärrgrund V ska torka minst 8 timmar efter varje strykning. Obs! Trä är ett naturligt material som varierar och det har stor betydelse hur virket har torkats och lagrats. Kvistgenomslag kan i vissa fall uppstå efter en tid, trots behandling.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylat
Glans: Halvmatt
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 8 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/lit
Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/g):30g/l Innehåller Max 10g/l

AkzoNobel



tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.